

Geprüfte
Baustoffe aus
natürlichen und
nachwachsenden
Rohstoffen...

Hessler

KALK & PUTZ

Das Hessler Kalksystem.

Qualität seit 1881

Hessler Kalkwerke GmbH · 69154 Wiesloch · Postfach 1345 · Tel. 0 62 22 / 92 75-0



HP 9200 Kalk-Streichputz

Zusammensetzung: (Volldeklaration)

HP 9200 setzt sich zusammen aus Weißkalkhydrat, Marmorkörnung 0,5mm, Marmormehl, Porzellanerde, Cellulosefasern, Pflanzenstärke und Methylcellulose. HP9200 enthält keine synthetischen Bindemittel, ist hoch diffusionsoffen sowie pilz- und schimmelwidrig. HP 9200 enthält keine Konservierungsstoffe. HP 9200 enthält kein Titanoxid.

Anwendungsbereich:

HP 9200 wird als roll-/streichbarer Kalkputz für innen eingesetzt. Geeignete Untergründe: Kalk-/Zementputze, Lehmputz, Gipsputz, Gips trockenbauplatten, Stein, Mauerwerk.

Untergrund:

Der Untergrund muss ausreichend saugfähig, fest, gleichmäßig strukturiert sowie frei von durchschlagenden und färbenden Inhaltsstoffen, Staub und Trennmitteln sein. Tapetenkleisterrückstände müssen entfernt werden. Unterschiede in Struktur und/oder Saugfähigkeit führen zu unterschiedlichen Glanzgraden bzw. bei Einfärben zu unterschiedlicher Farbintensität. Die Luft- und/oder Objekttemperatur muss über 5° C liegen.

Den Untergrund mit Hessler Biogrund HP 9500 grundieren.

Ungeeignete Untergründe sind ölhaltige Anstriche und kreibende Kalkanstriche.

Verarbeitung:

Den Eimerinhalt in ca. 8 Liter sauberes Wasser einrühren und das Material gründlich und knollenfrei aufrühren. Den Streichputz mit der Rolle oder der Bürste gleichmäßig und nicht zu dick auftragen. Die volle Deckkraft wird erst nach vollständiger Trocknung erreicht. Den in der Regel erforderlichen zweiten Anstrich nach einem Tag vornehmen. Farbspritzer auf Umgebungsflächen sofort mit Wasser anlösen und entfernen.

Materialbedarf:

ca. 0,5l/m². Je nach Untergrundstruktur und Verarbeitungsart kann der Verbrauch deutlich variieren. Das Anlegen einer Musterfläche wird empfohlen.

Besondere Hinweise:

HP 9200 darf nur im Originalzustand verwendet werden.

Lieferung:

In Eimern für je 10 Ltr. Kalk-Streichputz (Eimerinhalt: 6,5 kg Trockenpulver)
24 Eimer/Palette

Lagerung: Trocken, frostfrei und bei geschlossener Verpackung mindestens 12 Monate

Qualitätsüberwachung: HP 9200 wird laufend im Werklabor auf die Einhaltung seiner Zusammensetzung und Eigenschaften überwacht.

Sicherheitshinweise: Aufgrund der starken Alkalität Haut und Augen schützen. Bei Berührung gründlich mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt unverzüglich Arzt aufsuchen.

Weitere Informationen erhalten Sie bei telefonischer oder schriftlicher Anfrage.
Diese Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen und berücksichtigen nicht den jeweiligen Einzelfall. Darum können aus ihnen keine Schadensersatzansprüche hergeleitet werden.

Stand März 2020