



**Egginger Naturbaustoffe GmbH**  
Steinhiebl 2  
D-94094 Malching  
Fon: +49/8533/91898-0  
Fax: +49/8533/91898-10  
info@egginger-naturbaustoffe.de  
www.lehm.com

## Lehmfarbe für Innen

12 kg Eimer: Reichweite ca. 74m<sup>2</sup>/Anstrich

3 kg Eimer: Reichweite ca. 18m<sup>2</sup>/Anstrich

**Farbtöne:** Schneeweiß, Champagner, Goldocker, Ziegel, Rubinrot, Flieder, Lindgrün, Taubenblau, Schiefer; untereinander mischbar, Zugabe von bis zu 5% (Gewicht) Pigmenten möglich

**Anwendungsgebiet:** Wand- und Deckenfarbe für den Innenbereich – zum Streichen von Tapeten, Gipskarton- und -faserplatten, Putzflächen, Mauerwerk und Holzwerkstoffplatten, sowie speziell auch für Lehmputz. In Feuchträumen nur bei guter Durchlüftung geeignet.

**Eigenschaften:** lösemittelfrei, diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, wasserlöslich

**Zusammensetzung:** Tonerden, Kreide, Marmormehl, Talkum, Kasein, Soda

**Untergrund:** Untergrund muss staubfrei, sauber, absolut trocken und tragfähig sein; ungeeignet sind glatte, nicht saugende Flächen z.B. Acryloberflächen, Kunststoffbeschichtungen; bei unsicheren Untergründen immer eine Probefläche von circa 2 m<sup>2</sup> anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Nicht geeignet für dauerfeuchte Untergründe!

Bei stark saugenden Untergründen (z.B. Lehmputz) ist ein Voranstrich mit Levita Kaseingrundierung erforderlich. Die Grundierung bindet die Putzoberfläche und gleicht die Saugfähigkeit aus, so dass ein gleichmäßiges Farbbild entsteht. Zugleich wird die Reichweite der Lehmfarbe durch die Grundierung etwas erhöht (ca. 5-10%).

**Aufbereitung:** mit Bohrmaschinenquirl Trockenpulver in angegebene Wassermenge einrühren, am Schluss kräftig durchrühren, nach Quellzeit von 30 Minuten nochmals kräftig durchrühren; bei Bedarf noch Wasser zugeben.

0,9l Wasser pro 1kg Farbpulver bei schwach saugenden Untergründen

1,00l Wasser pro 1kg Farbpulver bei stark saugenden Untergründen (z.B. Lehmputz)

**Verarbeitung:** Verarbeitungstemperatur mindestens +8°C; geeignete Werkzeuge sind Pinsel, Flächenstreicher, Malerbürste und Farbrolle; Farbe wird dünn und gleichmäßig nass in Nass aufgetragen, volle Deckkraft wird erst durch Trocknung erreicht; angerührte Farben möglichst am gleichen Tag, spätestens innerhalb 3 Tagen aufbrauchen

**Entsorgung:** Farbreste können kompostiert oder dem Hausmüll beigegeben werden

**Farbtongenaugigkeit:** Lehmfarbe besteht ausschließlich aus natürlichen Rohstoffen, daher lassen sich Farbtonabweichungen nicht ausschließen. Im Zweifelsfall ist vor Verarbeitung ein Muster anzulegen. Bewahren Sie einen Rest Farbpulver auf um kleinere Reparaturen durchführen zu können. Zwischen Lehmfarbe, Lehmstreichputz und Lehmmedelputz mit gleicher Farbbezeichnung gibt es Abweichungen!

**Lagerung:** kühl, frostfrei und trocken in Pulverform mindestens 36 Monate haltbar

Den Angaben und Hinweise in dieser technischen Information ist Folge zu leisten. Sie ersetzen aber nicht die vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund.